

Prüfzeugnis Nr.

22 0004919

Auftraggeber
NICOCYL GmbH
Am Rapensweg 213

Auftragsdatum: 06.01.2006

Probeneingang: 03.01.2006

44581 Castrop - Rauxel

Auftrag

Prüfung der Abriebbeständigkeit (Verschleißverhalten) von zwei PVC – Bodenplatten nach DIN EN 660-1.

Probenbezeichnung / -entnahme

Am 03.01.2006 wurden durch einen Beauftragten des Auftraggebers zwei PVC – Bodenplatten übergeben. Die Platten mit den Abmessungen 500 X 500 X 10 mm waren mit 2 bzw. 4 und dem Entnahmedatum 23.12.05 bezeichnet.

Nach Angaben des Auftraggebers sind die Platten aus dem Boden der Halle eines seiner Kunden entnommen worden.

Beschreibung der Prüfung / der zugrunde liegenden Prüfverfahren

Die Platten wurden nach DIN EN 660 – 1 /A1 2003 auf ihr Verschleißverhalten geprüft und gemäß DIN EN 649 A1: 2003 bewertet. Zur Klassifizierung wurden auch von den allgemeinen Anforderungen der DIN EN 649 stichprobenartig die Dicke und die Dichte überprüft.

Ergebnisse/Klassifizierung


Die Ergebnisse der Verschleißprüfung und der Stichprobenprüfung von Dicke und Dichte entsprachen DIN EN 649 und stimmten mit früheren Untersuchungen überein.

Die untersuchten Platten sind gemäß DIN EN 649 / DIN EN 685 einzuordnen in:

Verschleißgruppe:	P
Verwendungsbereich:	Klassen 34 und 43

Dortmund, 27.01.2006

Im Auftrag



Lerner



Die Ergebnisse der Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die (den) oben bezeichnete(n) Proben/Prüfgegenstand. Prüfzeugnisse dürfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Die gekürzte Wiedergabe eines Prüfzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zulässig.

Dieses Prüfzeugnis umfasst 1 Seite.